

TRACE LIGNE POUDRE

« pour le traçage durable des terrains stabilisés »



Les caractéristiques

Humidité chimique de la pierre :	CaCo2 : 99,1% MgCO3 : 0,8% Fe2O3 : 0,03%
Humidité départ usine :	< 0,2%
Indice de réfraction :	1,59
Perte au feu :	43,8 %
Diamètre moyen :	60
Insoluble dans HCl :	0,10%
Prise d'huile :	< 10
Ph en solution aqueuse :	9 +/- 0,5
Coupe :	30 – 250 microns
Dureté :	MOHS 3
Prise de DOP :	< 10
Rendement :	25 à 50 kg / terrain
Conditionnement :	Sac de 25 kg et palette de 50 sacs (1250 kg)



Matériels d'application :

GREEN POUDRE



CLUB



PRO

Les Points forts

- ❖ Grande blancheur et totale innocuité,
- ❖ Ne forme pas d'amas durs et dangereux sur le terrain,
- ❖ Né durcit pas non plus au stockage

« innovant sur toute la ligne. »



657 rue Paulin Labarre - 45160 Olivet
Tel : 02 38 69 72 92
www.fbd-france.com / contact@fbd-france.com

